

PASTA MARMOLIN**DESCRIPCIÓN**

PASTA MARMOLIN es un recubrimiento en pasta tipo estuco, formulada con polímeros acrílicos de gran calidad. Deja un acabado de alto brillo similar al mármol.

CARACTERÍSTICAS

Es una pasta suave de fácil aplicación, con buena nivelación y manejo sin escurrimientos.

Se caracteriza por su dureza, su acabado resiste a la formación de hongos en interiores y exteriores.

USOS

PASTA MARMOLIN, se usa para decorar muros interiores de casa, oficina, baños y áreas donde se desea la apariencia de mármol. Las paredes lucirán elegantes imitando las delicadas formas y el abrillantado del mármol.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubrirla debe cumplir con las siguientes instrucciones:

- 1- Elimine de la superficie cualquier material como polvo, grasa, pintura suelta, oxido, moho y tierra, que impida que la PASTA MARMOLIN se adhiera a la superficie.
- 2- Remueva con lija, cepillo de alambre o carda mecánica todo residuo suelto o dañado.
- 3- No debe existir humedad en la superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	RANGO	MÉTODO DE EVALUACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	80,000-100,000	ASTM D1200
DENSIDAD	1.45 - 1.55 g/ml	ASTM D1475
SOLIDOS POR PESO	68 – 70 %	
SOLIDOS POR VOLUMEN	53 – 55 %	
COV	<500 mg/L	Valor referencial
RENDIMIENTO TEORICO	1-1.5 m ² /L a dos manos	2 milésimas de espesor en seco
TIEMPO DE SECADO		
LIBRE DE POLVO	30-45 min.	ASTM D5895
TACTO	1-2 Hrs.	
DURO	24 a 48 Hrs.	
REPINTADO	5 Hrs.	
CURADO TOTAL	24 Hrs	
ACABADOS	BRILLANTE	
COLORES	BLANCO Y COLORES	
PRESENTACIÓN	4 L, 19 L Y 200 L	
ESTABILIDAD	6 meses en condiciones óptimas	
PROPIEDADES FÍSICAS		
ADHERENCIA	A1-A2	ASTM D3359
FLEXIBILIDAD	Flexible 60-70%	ASTM 522
HORNEADO	No recomendado	

PASTA MARMOLIN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle perfectamente la cantidad a ocupar con una pala limpia.
- Agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hasta afuera.
- Procure incorporar perfectamente todo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Utilice una llana de acero inoxidable limpia colocando el material en la parte central de uno de los cantos laterales de la llana.
- Deslice el material sin ejercer mucha presión en menor ángulo.
- Cubra los espacios en diferentes sentidos (realizar trazos semi largos y multidireccionales, cuidando de no dejar un espesor de película grueso, ni pasar muchas veces la llana en el mismo lugar que se está cubriendo para evitar cuarteaduras o marcas, procure cubrir el área a dos manos).
- Antes de aplicar la segunda mano, lije suavemente sin ejercer presión con lija numero 240 o 320 para eliminar bordes de la pasta generados por la primera mano y realice la misma operación aplicando una segunda mano más delgada.
- Deje secar y frote con la llana para empezar a sacar brillo.
- Las herramientas utilizadas deberán lavarse inmediatamente después de su uso, con agua.

PRECAUCIONES

- Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventilados y con el equipo de protección personal (EPP) adecuado.
- Toda la superficie deberá ser pintada incluyendo orillas, cantos y áreas no visibles asegurando no dejar lugares sin pintar.
- Se recomienda NO pintar en días lluviosos.
- No aplique este producto por debajo de 10°C, ni a una humedad relativa superior al 80%.
- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- No mezcla la PASTA MARMOLIN con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

AVISO LEGAL

La información aquí descrita son valores referenciados, obtenidos a partir del laboratorio y el departamento de calidad.

Únicamente son valores de referencia y recomendaciones del producto para ser utilizados como Guía para el usuario.

En caso de hacer uso del producto fuera de las indicaciones establecidas en la presente carta, la empresa ISMA DE MEXICO S.A DE C.V no se hace responsable del uso indebido.

Cualquier modificación del producto queda bajo responsabilidad única del usuario.

Ver-02-092020

ISMA DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

Av. Sn. Lorenzo # 806 Sanctorum Cuatlancingo, Puebla. C.P.72730

(222) 210.55.05 / 210.54.87

ismapinturas.com.mx