



Descripción

La pintura **GOLDEN-VIN** es un recubrimiento arquitectónico base agua, formulado con resina acrílica de excelente calidad. Perfecta para interiores y exteriores.



Beneficios

La pintura **GOLDEN-VIN** es un producto de acabado mate y terso. Tiene excelente resistencia a lavabilidad, excelente poder cubriente y alto rendimiento



Usos

La pintura **GOLDEN-VIN** por su alta resistencia a la lavabilidad se recomienda para ambientes urbanos e industriales. También se puede usar en fachadas, muros, en paredes de yeso, tabla roca, tabique y concreto.

Especificaciones del producto

Características



- **Acabado:** Satinado y mate
- **Color:** Blanco, colores pastel y colores profundos.
- **Estabilidad:** 6 meses en condiciones optimas



Tiempo

- **Libre de polvo:** 20-30 min.
- **Tacto:** 30-40 min.
- **Duro:** 24 horas.
- **Repintado:** 20-30 min.
ASTM D5895
- **Curado total:** 24 horas.

Propiedades físicas



- **Durabilidad:** 4 a 5 años
- **Lavabilidad:** Totalmente lavable

| Parámetro | Rango | Método de evaluación | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Viscosidad (cps) | 10,000 – 12,000 | ASTM 05478 | |
| Densidad base (gr/ mL) | 1.2 - 1.3 g/ml | ASTM D1475 | |
| pH | 8.5 – 9.0 | ISO787-9:1981 | |
| % SOL. PESO | 58 ± 60 SATINADA 59 ± 61 MATE | % SOL. VOLUMEN | 38 ± 40 SATINADA 41 ± 43 MATE |
| COV (mg/L) | < 600 mg/L | Valor referencial | |
| Rendimiento teórico | 8 - 10 m ² /L a dos manos | 2 mils. en seco | |

Preparación de la superficie

- | | | |
|--|---|---|
| <p>01</p> <p>Limpieza de la superficie Eliminar el polvo, salitre, óxido, grasa, residuos de pintura, moho, tierra o cualquier otro contaminante</p> | <p>02</p> <p>Aplicación del producto Si el producto se aplica sobre otra capa de pintura se aconseja usar lija, cepillo de alambre o carda mecánica para crear una superficie de anclaje.</p> | <p>03</p> <p>Recomendación general En caso de aplicar sobre concreto o yeso dejar curar 28 días antes de aplicar.</p> |
|--|---|---|

Aplicación del producto



Mezcla completamente el producto hasta lograr una homogeneización.

En caso de ser necesario agregar 5% al 10% de agua limpia.

Utilizar brocha, rodillo o equipo airless.

Se recomienda aplicar dos capas de pintura.

Las herramientas usadas deberán lavarse con agua limpia dejar secar.

Precauciones

NO ABRIR EL PRODUCTO SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO, RELACIÓN Y PREPARACIÓN.

- I. Toda superficie deberá ser pintada incluyendo orillas, cantos y áreas no visibles asegurando no dejar lugares sin pintar.
- II. Se recomienda NO pintar en días lluviosos.
- III. No aplicar este producto por debajo de 10°C (50°F), ni a una humedad relativa superior al 80%.
- IV. Las temperaturas superiores a los 32°C (90°F) pueden afectar su aplicación acelerando el proceso de catalizado.
- V. No fumar ni ingerir alimentos durante su aplicación.
- VI. No ingerir, puede causar irritación de ojos, nariz y garganta. Evitar el contacto directo con la piel y ojos. Evitar respirar los vapores.
- VII. Utilizar protección ocular y ropa protectora.
- VIII. Usar únicamente con ventilación adecuada. Abrir ventanas y puertas o usar otras medidas para asegurar la circulación de aire fresco durante la aplicación y secado.
- IX. No mezclar Golden-Vin con otras pinturas.
- X. No agregar cargas o materiales extraños que modifiquen su formulación.

Primeros auxilios

- Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y vaya a un área ventilada y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica especializada de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua por lo menos 10-15 minutos y obtenga atención médica.
- Para el contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.
- No se deje al alcance de los niños.

Aviso legal

La información proporcionada en este documento se presenta tal cual, y no ofrece ninguna representación ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para ningún propósito específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o cualquier otro producto mencionado aquí.

Los datos mencionados en este documento son solo valores de referencia y recomendaciones del producto para que los usuarios los utilicen como guía.

ISMA DE MÉXICO S.A. DE C.V. no se hace responsable de ninguna modificación del producto, así como del mal manejo y uso indebido del mismo.

Para solicitar una HDS o consultar a un Técnico Profesional de Pinturas Certificado por ISMA DE MÉXICO S.A. DE C.V. comunicarse a los teléfonos de la empresa, por medio de un agente de ventas o a través de la página oficial www.ismademexico.com.mx.